Bronz-Glow®

Sea Coast

Versátil y flexible, para Serpentines y otros materiales de substrato

PROTECCION ANTICORROSIVA: Protege ante los efectos corrosivos de la sal, aire, lluvia ácida, aguas sulfuradas, rayos ultra violetas y otros alcalinos y ácidos.

RECOMENDACIONES: Sea Coast está formulado para proveer protección anticorrosiva en áreas costeras. Excelente protección para serpentines, es además muy efectivo en metal, madera, bloques de concreto y otras superficies expuestas a la deterioración por su área cargada de aire salado y humedad.

BENEFICIOS:

- Excelente resistencia a la corrosion causada por aire salado y previene peladuras
- Extiende la vida útil del equipo y reduce gastos de mantenimiento.
- Puede aplicarse a múltiples ambientes corrosivos.
- Fácil de aplicar por aspersión, rodillo o brocha
- Contiene un aditivo inhibidor de rayos ultra violetas

DESCRIPCION: Este revestimiento es excelente en protección en ambientes de aire salado. Sea Coast es un revestimiento de un solo componente que seca a contacto en minutos y queda completamente curado en 24 horas. Fácil de aplicar por aspersión, brocha, rodillo o inmersión.

CARACTERISTICAS:

Sólidos: (wt) 17%
Resistencia climática: 7-10 años (ASTM G-53)
Rango de temperatura: -20° to +200 ° F
Intensidad dieléctrica: 1,400/mil (ASTM D-149)
VOC lbs. por galón: 5.2
Abrasión de piedra: Excelente (AST D-3170)
Terminado: Semi-lustre
Vida de almacenamiento: 1 año a 77° F (25°C)
Elongación: 500% (ASTM D-638)
Rango de viscosidad: 55-65 K.V. a 77 °F
Prueba de gas cromatografito: Ninguna evidencia de residuos de vapor o gases solventes

COLORES: C-553 Azul , C-555 Rojo Madera, Transparente

COBERTURA: 200 sq/ft por galón a 1.5 to 2.0 mil dft (dry film thickness)

PRESENTACION: Baldes de 5 galones y tambores de 50 galones

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

- Lavar a presión usando un limpiador de pH alto.
- Enjuagar a presión usando agua limpia
- Lavar a presión usando un limpiador de pH bajo para reducir el pH de la superficie a 5.0-7.0.
- Dejar secar completamente
- Fondear con el Fondo150 (Bronz-Glow Primer150)
- Fondo marca Rust-Oleum® no es compatible

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXPUESTA A ALTAS CONDICIONES DE SAL:

- Cepillar con cepillo de metal para remover todo óxido.
- Lavar a presión usando un limpiador de pH alto.
- Enjuagar a presión usando agua limpia
- Lavar a presión usando un limpiador de pH bajo para reducir el pH de la superficie a 5.0-7.0.
- Dejar secar completamente antes de aplicar el Fondo (Primer)
- Fondo marca Rust-Oleum® no es compatible.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES DE CONCRETO

- Cincelar con ácido muriático al 10%
- Fondear con el Fondo150 (Bronz-Glow Primer150)

EQUIPOS Y GRADUACIONES RECOMENDADAS:

Equipos de aspersión convencionales y de aire.

Pistola:	Pistola Binks modelo 2001
Boquilla:	63B
Tapa:	63PB ó 66SD-3 para más espesor (No diluir)
Aguja:	363-A
Material:	40 PSI
Atomización:	35-40 psi
Dilución:	No requiere
Limpieza:	Reductor Bronz-Glow 15 Reducer

Bronz-Glow®

Equipos de aspersión de aire.

Tamaño del pico:	.010-.015
Presión:	Según la necesidad
Dilución:	Según la necesidad

Probar un área pequeña antes de aplicar sobre terminado de pintura

Para más información llamar, escribir vía e-mail, o visitar nuestra página web

Distribuye Bronz-Glow Technologies, Inc.
175 Bronz-Glow Way
St. Augustine, FL 32095
Ph: (904) 825-0175 ó Fax: 904-825-0122
E-mail: Customerserv@bronz-glow.com ó www.bronz-glow.com

Condiciones de uso: "La siguiente información está basada en nuestro conocimiento y experiencia al respecto. Sin embargo, el vendedor no garantiza los resultados obtenidos por el comprador. Por medio de la presente el vendedor expresa la no existencia de ningún tipo de garantía de los productos aquí descriptos, sean usados solos o acompañados de otros productos. El comprador deberá hacer su propia determinación acerca de su conformidad con estos productos y sus usos. En ningún momento y bajo ningunas circunstancias Bronz-Glow se hace responsable de consecuencias y daños ocasionados por el uso de estos productos."